



PRODUKTBESTEMMELSER

FOR

MURSTEN

8. udgave 2021-04-26



1 Generelt

Disse bestemmelser supplerer vedtægterne for Dansk Murstenskontrol. Der refereres altid til nyeste udgave af standarder og vedtægter.

Virksomheden skal producere byggesten i kategori I i henhold til DS/EN771-1 samt DS/EN 771-2.

1.1 Anvendelse af ordningens logo

For byggesten skal ordningens logo ledsages af en af disse tekster (for hhv. byggesten af tegl eller kalksandsten):

 Byggesten iht. EN 771-1, kategori I	 Byggesten iht. EN 771-2
---	---

Kategori II sten efter EN 771-1 må ikke mærkes med Dansk Murstenskontrols logo. Øvrige bestemmelser om brug af logoet fremgår af Vedtægten §5.1, og skal følges.

2 Indhold i ordningen

Ordningen stiller supplerende krav om deklARATION af egenskaber eller kontrol, som ikke er i strid med Byggevarereforordningen (CPR).

For deklARATION af egenskaber og afgivne oplysninger gælder, at såfremt disse ændres for allerede leverede produkter, skal virksomheden underrette kunderne om ændringen. Underretningen skal dokumenteres.

Projekter til fælles gavn for medlemmer samt brugere af teglprodukter iværksættes i det omfang, økonomien tillader det. Brancheudvalget vedtager, hvilke projekter der iværksættes.

3 Minutsug

Virksomheder skal deklARERE minutsug for byggesten, målt iht. EN 772-11 med en sugetid på 60 ± 2 sek.

Note:

Minutsug er ikke en harmoniseret egenskab, og skal derfor ikke oplyses i ydeevnedeklARATION eller på CE-mærket. Minutsug kan oplyses sammen med CE-mærket, men tydeligt adskilt fra dette.

Minutsug deklARERES som middelværdi i kg/m^2 med 1 decimal, \pm tolerance angivet med 1 decimal.

Tolerancen kan angives til højest $\pm 1,0 \text{ kg/m}^2$.

For produkter med deklareret tolerance større end $\pm 0,5 \text{ kg/m}^2$, er producenten forpligtet til at oplyse den aktuelle målte minutsugning for en leverance, såfremt kunden efterspørger det.

Producenten skal, sammen med deklaration af minutsugning, oplyse om dette med følgende ordlyd:

”For dette produkt kan den aktuelle, målte minutsugning for en leverance oplyses på forlangende”.

Denne ordlyd kan, efter producentens valg, angives som generel oplysning for alle produkter, eller kun for produkter med deklareret tolerance større end $\pm 0,5 \text{ kg/m}^2$.

4 Afsyring og efterbehandling

Virksomheder skal oplyse om, hvilken efterbehandling (afsyring/rensning eller lignende), som må anvendes for en byggesten, efter opmuring.

Der skal enten henvises til offentligt tilgængelige vejledninger eller gives fornøden vejledning om tidspunkt, midler og udførelse.

5 Præsentation af produkter

Fotos af produkter på virksomhedernes hjemmesider skal ledsages af følgende tekster:

Fotos af bygværker: Ledsagetekst ”referencefoto”, samt så vidt muligt oplysning om:

- Bygningstype
- Bygningens alder, da fotoet blev taget
- Afrensningsmetode

Fotos af prøvetavler og lignende: Ledsagetekst ”modelfoto” *), samt oplysning om, hvordan stenene er behandlet (herunder evt. afrensning).

*) Et modelfoto kan f.eks. være:

- Foto af prøvetavle, muret i værksted.
- Foto af murværk, opmuret under kontrollerede forhold (ikke byggeplads)
- Computergenerede såkaldte renderinger
- Computergenerede murfelter, hvor der er manipuleret med fugefarve eller andet